

Plastic Filler (překlad z Aj)

Dvousložkový tmel na opravu poškozených plastových dílů automobilů

Revize: 20.04.2006

Základ: nenasycený polyester

Popis produktu

Plastic Filler je dvousložkový tmel na opravu plastů, který vytvrzuje s minimálním smrštěním. Produkt vykazuje vynikající nestékavost, která se osvědčuje především při opravách svislých povrchů. Plastic Filler má konzistenci, která dovoluje snadné a hladké aplikace.

Oblasti aplikace

Plastic Filler je používáno autoopravných na opravu nárazníků, ozdob a součástí z plastu – např. PP/EPDP, SMC, PC, PA, ABS a PUR.

Protože se jedná o různé materiály, doporučujeme použít primer Terokal – 150.

Technické údaje

	Složka A	Složka B
Barva:	šedá	červená
Zápach:	po styrenu	
Konzistence:	pasta	pasta
Směsný poměr (váhově):	100	2-4
	Směs A+B	
Doba do sesazení:	cca 4 – 5 minut	
Hustota:	cca 1,8 g/cm ³	
Broušení:	možné cca za 20 – 30 minut	

Úvodní poznámka

Před použitím je nezbytné přečíst bezpečnostní list výrobku k získání informací o preventivních opatřeních a bezpečnostních doporučeních. Také u chemických výrobků, vyjmutých z povinného označení, je nutno vždy dodržovat přiměřená bezpečnostní opatření.

Příprava povrchu

Povrchy musí být v místě kazu, praskliny nebo díry čisté, suché, bez oleje, maziva a úlomků. Nejprve opravovanou část zbruste pomocí smrkového papíru č.150. Zbroušené části očistěte cističem – FL. Pokud použijete primer Terokal – 150 (aerosol), naneste jej jen v tenké vrstvě. Ponechtejте odvětrat cca 10 – 15 minut.

Aplikace

Přiměřené množství Plastic Filler důkladně smíchejte s 2 – 4 % tvrdidla až dosáhnete jednotné barvy. Po smíchání naneste Plastic Filler do 4 – 5 minut při 20°C. Plastic Filler naneste na opravované místo v dotatečném množství přes celé poškození. Silnější vrstvu nanášejte postupně v několika vrstvách (v závislosti na požadované tloušťce).

Po 15 – 20 minutách při pokojové teplotě je materiál vytvrzený a lze jej brousit.

Skladování

Nebezpečí zmrznutí	ne
Skladovací teplota	10°C až 20°C
Trvanlivost	12 měsíců v původním balení

Balení

Na vyžádání

Nebezpečí / bezpečnost / dopravní předpisy

Viz. bezpečnostní list výrobku

Bezpečnostní pokyny

Viz. bezpečnostní list produktu

Označení pro dopravu

Viz. bezpečnostní list produktu

Upozornění

Naše údaje odpovídají stávající úrovni chemického a technického vývoje, nekladou si nárok na úplnost. Nejlepší cesta, jak se vyhnout nezdarům, za které nemůžeme nést zodpovědnost, je provedení vlastních pokusů. Proto rozdílné způsoby použití a zpracování materiálů vyžadují odsouhlasení pro dané podmínky.

Vydáním tohoto technického listu ztrácí všechna předešlá vydání svoji platnost.

Henkel KgaA
D-40191 Düsseldorf
Tel.: 06221-704-0
Fax: 06221-704-698

Zastoupení v ČR:
Henkel ČR spol s r.o.
U Průhonu 10
170 04 Praha 7
Tel.: 220 101 111