
TECHNICKÝ LIST

Datum vydání: září 2017

Strana: 1/1

AR 922

VTEŘINOVÉ LEPIDLO S POTLAČENÝM ZÁPACHEM

Popis: Bezzápachové vteřinové lepidlo s potlačeným výkvětem. Doporučeno pro aplikace, u nichž lepidlo nesmí zanechat žádné viditelné stopy.

Fyzikální vlastnosti (v tekutém stavu):

Chemická báze:	alkoxyethylester kyseliny kyanoacrylové
Barva:	průhledná/bezbarvá až lehce nažloutlá
Viskozita:	40 - 90 mPas při 25°C
Hustota:	1,07 g/cm ³ DIN 51757
Bod vzplanutí:	87°C DIN 55213
Skladovatelnost:	12 měsíců při pokojové teplotě

Manipulační pevnost po:

Hliník / Hliník:	90 - 110 sekundách
SBR / SBR pryž:	20 - 30 sekundách
Polykarbonát / Polykarbonát:	25 - 35 sekundách
EPDM / EPDM:	10 - 25 sekundách

Konečná pevnost po: 24 hodinách

Fyzikální vlastnosti (ve vytvrzeném stavu):

Pevnost v tahu na kruhových pryžových profilech:

SBR/SBR pryž ø18mm:	> 1500 N
SBR/SBR 10 dnů/70°C:	> 900 N
EPDM/EPDM – pryž ø16mm:	> 250 N
EPDM/EPDM 10 dnů/70°C:	> 150 N

Teplotní rozsah použití: -30 do + 100°C
Bod tání: 165°C

UPOZORNĚNÍ

Údaje udávané v tomto technickém listě, obzvláště návrhy ke zpracování našich výrobků, se zakládají na našich nejnovějších znalostech a zkušenostech. Protože se však materiály mohou velmi lišit a nemáme vliv na pracovní podmínky, doporučujeme provést dostatečný počet pokusů pro zjištění vhodnosti našich výrobků. Za škody vzniklé na základě uvedených pokynů nebo na základě ústního projednání neručíme, pokud by nám ovšem nebyl prokázán záměr nebo hrubá nedbalost. Údaje byly sestaveny pečlivě, přesto nezakládají právní nárok na odvolání.

AURATECH CZ s.r.o.

Sídlo: Bolzanova 438
CZ – 506 01 Jičín

Provoz: Křižíkova 1099
CZ – 506 01 Jičín
Tel./Fax: +420 493 522 141
Mobil: +420 731 480 805
E-mail: obchod@auratech.cz
Internet: www.auratech.cz